PLASTE RELLENO (en polvo blanco)

Especial relleno de gotelé grueso, grietas y agujeros (Interior)

Características:

Plaste de uso general en interiores para enlucir, alisar, tapar grietas y agujeros, de gran facilidad de trabajo, con elevado tiempo abierto y muy buena blancura. Versátil desde capas finas o gruesas indistintamente.

Preparación del soporte:

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario lavar y dejar secar. Debe aplicarse siempre sobre superficies secas. En superficies metálicas imprimar, previamente, con un antioxidante. En fondos deleznables preparar con un fijador.

Proceso de pastado:

Añadir a 400 ml de agua, 1 Kg de plaste relleno. Espolvorear el plaste sobre el agua y dejar que éste se la “beba”. Una vez hecho esto, mezclarlo bien con la batidora. Dejar reposar unos 5 minutos.

Tiempo de utilización: 8 horas.

Tiempo de secado: 30 minutos por 1 mm de espesor.

Rendimiento: Capa de 3 mm 1,2 Kg/m^2 aproximadamente.

Recomendamos: **Aplicar la capa de terminación con nuestra Masilla STANDARD MULTIUSOS**

FORMATOS:

REF.-	ENVASE
RLL5	Saco de 5 Kg de papel, con asas, rotulado en verde y amarillo con cierre cosido.
CRLL4	Caja con 4 sacos de 5 Kg.
PRLL36	Palet con 36 cajas con 4 sacos de 5 Kg
RLL15	Saco de 15 Kg de papel, rotulado en verde y amarillo y cierre cosido.
PRLL56	Palet con 56 Sacos de 15 Kg

CATÁLOGO PRODUCTOS **PINTURAS PLAST-BELLA, S.L.**	
Ficha Técnica	**1**

PLASTE RELLENO (en polvo blanco)

Especial relleno de gotelé grueso, grietas y agujeros (Interior)

INTERIORES **EXTERIORES** **UTILIZACIÓN** **FORMATOS**	Sí No Grandes superficies Sacos de 5 y 15 Kg rotulados en verde y amarillo
CARACTERÍSTICAS	
COLOR **ASPECTO** **PH** **DENSIDAD (MEDIA)** **ADHERENCIA** **RENDIMIENTO** **INFLAMABLE**	Blanco Polvo con grano fino 7,5 0, 2 1,3 g/cm^3 Muy buena en capas sucesivas 1,2 Kg./m^2 No inflamable M.O
SUBSTRATOS	
CEMENTO-HORMIGÓN **YESO** **PINTURA VIEJA** **METAL** **MADERA** **PIEDRA-LADRILLO**	Sí Si es muy absorbente aplicar previamente un fijador Siempre que esté en buen estado Proteger con antioxidante No Sí
MODO DE EMPLEO	
TIEMPO DE TRABAJO **TIEMPO DE SECADO** **TIEMPO DE REPINTADO** **COMPATIBILIDAD CON PINTURAS**	8 horas Según grosor de la capa y ambiente Según ambiente Buena
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
PASTADO **APLICACIÓN** **LIMPIEZA DE UTILES** **ALMACENADO** **CADUCIDAD**	A mano, con paleta catalana, espátula o batidora Aplicar una capa gruesa de relleno y terminar con Masilla Renovación o Standard Agua En interior seco y aislado 12 meses en envase original
USOS	
SELLADO DE JUNTAS **REPARAR GRIETAS** **RECUBRIR GOTELÉ** **ALISAR SUPERFICIES PINTADAS EN LISO** **RELLENAR AGUJEROS**	Sí gruesas Sí gruesas Sí grueso Sí (1) Sí
PELIGROSIDAD	**NO TÓXICO E IGNÍFUGO**
(1) Si los paramentos están para nivelar en capas medias o gruesas: 1º rayar la superficie, 2º aplicar el fijador acrílico, 3º dejar secar el soporte, 4º enlucir o alisar con el plaste relleno y 5º terminar con renovación o standard.	ADVERTENCIA: La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.